


# 01920 KADDI-Block



Fließbecher/HVLP:  
1,6 – 2 bar  
Ø 1,4 – 1,6 mm  
Spritzgänge: 1 – 2



Abluftzeit bei 20° C:  
überlackierbar in ca. 2 Stunden



15 - 18 s 4 mm DIN

## BESCHREIBUNG

KADDI-Block ist ein rasant trocknender Spezialprimer, der lösemittlempfindliche Altbeschichtungen, z. B. thermoplastische Altlackierungen, Alkydharzbeschichtungen (Baumarktqualität), etc. wirksam gegen Hochziehen bzw. Durchbluten beim Überlackieren mit lösemittelhaltigen Lacksystemen schützt.

## FARBTON

lehmgelb

## VERARBEITUNG

Spritzfertig eingestellt.      Ø Spritzdüse: Fließbecher/HVLP: 1,4 – 1,6 mm;  
Spritzdruck: Fließbecher/; HVLP: 1,6 – 2 bar  
Spritzgänge: 1 – 2

## VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

## VERARBEITUNGSHINWEISE:

Altbeschichtung gründlich reinigen und mit 10695 Silikonentferner entfetten. Möglich vorhandene Wachs- oder Politurschichten müssen gründlich und vollständig entfernt werden. Bei porösen und unebenen Untergründen für einen geschlossenen Farbauftrag sorgen.

## ACHTUNG:

Auch wenn sich KADDI-Block in der Praxis als überaus nützliche Brücke bei lösemittlempfindlichen Untergründen eignet, und somit eine rationelle Überarbeitung (ohne Anschleifen) darstellt, so empfehlen wir dringend, Vorprüfungen selbst vorzunehmen. Bei der Vielzahl unterschiedlichster Produkte, können wir keine generelle Versicherung abgeben, dass KADDI-Block jegliche Untergründe neutralisiert.

Zu lackierende Flächen gründlich mit Schleifpapier P 400 – 500 schleifen und anschließend mit 10695 Silikonentferner entfetten.

KADDI-Block mit einer üblichen Lackierpistole 1 - 2 Spritzgängen gleichmäßig und geschlossen auftragen.

Nach einer Zwischentrocknung von ca. 2 Stunden bei 20°C, kann eine Überlackierung mit 1K- oder 2 K-

Grundierungen und/oder Decklacken im Nass-in-nass-Verfahren erfolgen.

Ergiebigkeit:	8,5 - 14,0 m <sup>2</sup> /l
Trockenschichtdicke:	15-20, höchstens 25µm

## LAGERUNG:

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre

## INFOS ZUM VOC-GEHALT

VOC-Gesetzgebung:      EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 689 g/l

Alle genannten Informationen sind das Ergebnis eigener Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen als reine Information zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Unternehmung, noch können diese Informationen Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt besonders für die Tatsache, dass sich die jeweiligen Verarbeitungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.

Stand: 03/2022