



# 10402 2K-DD-Bootslack, glänzend



1000 ml +  
500 ml = 2:1  
+ Verdünnung



18" DIN 4  
bei 20°C



Ø 1,4 mm  
3-4 bar  
HVLP:  
Ø 1,4 mm  
2-2,5 bar  
Spritzgänge: 2



Lufttrocknung bei 20°C  
Klebefrei-bearbeitbar: 4-6 Stunden  
Durchtrocknung: 48-72 Stunden  
Ofentrocknung bei 60°C ca. 30 min.

## BESCHREIBUNG

2K-Polyurethan (PUR/DD)-Decklack in glänzend mit sehr guten Beständigkeitseigenschaften

## ANWENDUNGSGEBIET

Lackierung von Gegenständen, die beständig und hochwertig erscheinen sollen, z.B. Maschinen der Verpackungs- und Getränkeindustrie, Textilmaschinen, Pumpen, Anlagen, Armaturen und Getriebe im belasteten Bereich, aber auch für die Lackierung von Großfahrzeugen.

## EIGENSCHAFTEN

- leichte und sichere Verarbeitung
- sehr guter Glanz (hochwertiges Erscheinungsbild)
- ausgezeichnete Fülle des Lackfilms
- sehr gute Wetter- und Chemikalienbeständigkeit (Farbton-, Glanz- und Materialstabilität)

## VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

- Strahlen (an unzugänglichen Stellen evtl. Beizen)
- Entfetten

**In Abhängigkeit des gewünschten Qualitätsniveaus, können die folgenden Vormaterialien verwendet werden:**

- 01719 Reaktions-Haftgrund - 15 bis max. (!) 20 µm (als einfache Alternative zur Fe-Phosphatierung)
- 10072 2K-Epoxy-Grundierung - 60 bis 120 µm in 2-3 Arbeitsgängen (Trocken- und Aushärtzeit beachten !)

## VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung  
Mischungsverhältnis:

nach Gewicht und Volumen:

10402 2K-DD-Bootslack	1000 Teile (Stamm-Lack)
10400 2K-PUR/DD-Härter (UV-best.)	500 Teile (Härter)
10825 2K-PUR/DD/Acryl-Verdünner	20-30 % (auf das fertige Gemisch)
oder: ca. 5% 10827 2K-Verdünner „lang“ (für eine bessere Spritznebelaufnahme oder bei Streichverarbeitung)	

Topfzeit: ca. 2 Stunden (bei 20°C)

Spritzviskosität bei 20°C:	18" DIN 4	
Ø Spritzdüse:	1,4 mm	(bei HVLP-Technik: 1,4 mm)
Spritzdruck:	3-4 bar	(bei HVLP-Technik: 2,0 - 2,5 bar)
Spritzgänge:	2	
Empfohlene Schichtdicke:	50 µm	
Ergiebigkeitswert (theoretische Werte):	1 ltr. Mischung = 6,5 – 7,5 qm bei 50 Mikrons (in Abhängigkeit vom Farbton)	

## 10402 2K-DD-Bootslack, glänzend

---

### TROCKNUNG (bei Objekt- u. Raumtemperatur von 20°C)

Staubfrei: nach ca. 30 bis 40 min.  
Klebefrei/bearbeitbar: nach ca. 4 bis 6 Stunden  
Durchtrocknung: nach ca. 48 Stunden bis 72 Stunden

Ofentrocknung: erst 30 min. bei 20°C ablüften lassen, danach ca. 30 min. bei 60°C

Die vollständige Aushärtung und die damit verbundene Beständigkeit wird erst nach 3 – 4 Tagen erreicht.

---

### BEMERKUNGEN

Zur Trocknungsbeschleunigung kann dem Gemisch ca. 5% 19170 SPEED-ACRYL zugegeben werden. Dann unbedingt auf die nochmals verkürzte Topfzeit achten !

---

### INFOS ZUM VOC-GEHALT

Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von ca. 530 g/l  
(DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l)

Alle genannten Informationen sind das Ergebnis eigener Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen als reine Information zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Unternehmung, noch können diese Informationen Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt besonders für die Tatsache, dass sich die jeweiligen Verarbeitungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.

Stand: 03/2022