

402-3491 Anti-Graffiti-Zusatz

BESCHREIBUNG

402-3491 Anti-Graffiti-Zusatz wurde speziell zur Verbesserung des Oberflächenschutzes bei Graffiti-Belastung entwickelt.

ANWENDUNGSGEBIET

Zusatz für 2K-Decklacke und 2K-Klarlacke. Erzeugt eine schlecht benetzbare Oberfläche, von der Filzschreiber nach Trocknung durch Abwischen und Spraylacke mit dem Hochdruckreiniger einfach entfernt werden können.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

20 - 25% auf das fertige Stammlack-Härter-Gemisch

VERDÜNNUNG

Anti-Graffiti-Zusatz hat z.T. verdünnende Funktion.

VERARBEITUNG

Informationen zu Verarbeitung, Topfzeit und Trocknung den entsprechenden Produkt-Informationen des Stammlackes entnehmen. Diese Eigenschaften des Lackes werden durch 402-3491 Anti-Graffiti-Zusatz nicht verändert.

Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchte.

3-23491 Anti-Graffiti-Zusatz nur in der letzten Schicht des Lackaufbaus verwenden.

MINDESTTROCKENZEIT VOR GRAFFITIBELASTUNG

Die Mindesttrockenzeit sollte 10Tage bei 20° C oder 16 Stunden bei 60°C sein.

Alle genannten Informationen sind das Ergebnis eigener Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen als reine Information zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Unternehmung, noch können diese Informationen Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt besonders für die Tatsache, dass sich die jeweiligen Verarbeitungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.

Stand: 03/2022