



408-1043 2K-Acryl-Klarlack

d 1/0413
Seite 1 von 1

Produkt-Information

Füllkräftiger 2K-Acryl-Klarlack mit UV-Schutz, der **ohne** Verdünnerzugabe verarbeitet wird. Hervorragender Glanz und Lackstand bereits nach einem Spritzgang, somit hohe Material- und Zeitersparnis. Verarbeitungsfertig durch Zugabe von Acryl-Härter 408-1068 kurz oder 408-1069 normal. Hohe Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse, vergilbungsfest, dauerhafte Glanzhaltung.

Ergiebigkeit: 6 - 8 m² / l.

Farbton	farblos			
Mischungsverhältnis	2:1 nach Volumen			
Härter	Acryl-Härter 408-1068 kurz oder 408-1069 normal			
Verdünnung	Ohne Verdünnerzugabe verarbeiten !			
Spritzviskosität 20°C	16 - 18 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	4 - 5 bar	1,4 mm	1 - 2	
Airless / Airmix				
Topfzeit	4 - 6 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm			
Ablüftzeit	5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20°C	30 Min.		6 h	24 h
Objekttemp. 60°C	5 Min.		30 Min.	2 h

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.