


10801 Gravurlack



1000 ml +
10-50 ml



Lufttrocknung bei 20°C
Klebefrei-bearbeitbar: 45 Minuten
Durchtrocknung: 3 Stunden

BESCHREIBUNG

Schnelltrocknender Gravurlack zum Auslegen von gefrästen Flächen

ANWENDUNGSGEBIET

Schilder, Tafeln, Tableaus und weitere Gegenstände, bei denen gravierte Schriften, Logos oder Symbole farbig werden sollen.

EIGENSCHAFTEN

- schnelle Trocknung
- gute Haftung auf gereinigtem und gesäuberten Untergrund
- gutes Deckvermögen auch bei kritischen Farbtönen, z.B. gelb, rot, orange
- Sonderfarbtöne auch abseits von RAL + NCS möglich

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

- Stahlblech: entrostet, anschleifen und z.B. mit 01772 FE-Entfettungsmittel gründlich reinigen
- Alu: anschleifen und anschl. gut entfetten, danach u.U. unseren 01719 Reaktions-Haftgrund dünn auftragen (tupfen)

VERARBEITUNG

Das Produkt ist in erster Linie für das Auslegen von Gravuren gedacht.

10801	Gravurlack (Stamm-Lack)	1000 Teile
10825	Verdüner (2K/PUR/DD/Acryl)	1-5 % (nur nach Bedarf)

TROCKNUNG (bei Objekt- und Raumtemperatur von 20°C)

Staubfrei:	nach ca. 5 min.
Klebefrei/bearbeitbar:	nach ca. 45 min.
Durchtrocknung:	nach ca. 3 Stunden

VOC des Produkts: ~ 760 g/l

Alle genannten Informationen sind das Ergebnis eigener Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach dem neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen als reine Information zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Unternehmung, noch können diese Informationen Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt besonders für die Tatsache, dass sich die jeweiligen Verarbeitungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen

Stand: 03/2022